



## Käyttökohteet

- Seinä
- Lattia
- Uima-allas
- Kuiva tila
- Märkätila
- Parveke
- Terassi
- Sisätila
- Ulkotila

## 4180 primer



Pohjustusaine huokoisten pintojen pohjustamiseen ennen tasoitteen, vedeneristeen, kiinnityslaastin tai vastaavan levitystä.

- Varmistaa hyvän tartunnan
- Soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa
- Soveltuu käytettäväksi kuiva- ja märkätiloissa

mira 4180 primer on akryylipohjainen neste, johon on lisätty keltaista väriainetta. Tuote on laimennettava imukykyisten pintojen pohjustamista varten kuiva- ja märkätiloissa. Tuotetta käytetään laimentamattomana esimerkiksi puupinnoilla kuivissa tiloissa.

4180 primer on saatavilla 1kg ja 5kg pakkauksissa.

## Alusta

- Betonilattia
- Rappaus
- Betonielementti
- Puulattia
- Kevytbetonielementti
- Kevytbetoniharko
- Rapattu tiilimuuraus
- Kipsirappaus/-täyte
- Sementtipohjainen lattiasekoitus
- Kipsikartonkilevyt

## Tuotekuvaus

Pienimolekyylinen akryylipohjainen esitartunta-aine, johon on lisätty keltaista väriainetta.

## Tekniset tiedot

Tiheys	1–1,08kg/l
<b>Kuivumisaika 18 °C</b>	
Pinnan uutta käsittelyä varten	1–2 h
Suosittelava työympäristön lämpötila	10–25 °C
<b>Kulutus</b>	
Laimennettuna	0,08–0,1 l/m <sup>2</sup>
Laimentamattomana	0,1–0,2 l/m <sup>2</sup>

## Käyttöalueet

4180 primeria käytetään imukykyisille alustoille vedellä laimennettuna, suhteessa 1 osa primeria ja 3 osaa vettä. Heikosti imevät alustat on pohjustettava 4180-liuoksella suhteessa 1 osa primeria ja 2 osaa vettä. Puiset alustat on pohjustettava laimentamattomalla 4180 primer tiivisteellä.

## Alusta

4180 primer sopii betonille, kipsille ja muille mineraalideainetta sisältäville alustoille sekä puupinnoille ja kipsikartonkilevyille.

## Alustan valmistelu

Alustan tulee olla tukeva ja kiinteä. Alustan tulee olla puhdas liasta, öljystä ja rasvasta, sementtiliimasta sekä maalin ja liima-aineiden jäämistä. Reiät, raot ja muut epätasaisuudet tulee tasoittaa sopivalla laastilla.

## Käyttö

Pohjustusta varten alustan tulee olla riittävän kuiva, jotta pohjustusaine voi imeytyä alustaan. Imevät pinnat kuten betoni, kevytbetoni, rappaus tai tiili, on pohjustettava liuoksella, jossa on 1 osa primeria ja 3 osaa vettä. 4180 primer levitetään alustaan siveltimeillä tai harjalla. Heikosti imevät pinnat on pohjustettava liuoksella, jossa on 1 osa primeria ja 2 osaa vettä.

## Turvamääräykset

Tuote ei sisällä vaarallisia aineita eikä se tarvitse varoitusmerkintää. Tarkemmat tiedot löydät käyttöturvallisuustiedotteesta.

## Pakkaus

mira 4180 primer on saatavilla 1kg muovipulloissa ja 5kg muoviasiastoissa.

## Varastointi ja kuljetus

Kuljetus ja säilytys kylmältä suojattuna. Säilyvyysaika avaamattomassa pakkauksessa vähintään 1 vuosi valmistuspäivämäärästä.

## Myynti

mira tuotteet ovat saatavilla rakennustarvikekaupoissa sekä keraamisten laattojen liikkeissä kautta maan.